

GRUPO: PINTURAS DECORATIVAS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

AH ENTINTABLE ACRÍLICO BLANCO

2.- DESCRIPCIÓN

AH ENTINTABLE es un recubrimiento en color blanco de acabado mate, fabricado con resina Acrílica, ecoamigable por su formulación libre de plomo, excelente calidad, de fácil aplicación e ideal para aumentar el rendimiento y poder cubriente de los sistemas del acabado, en construcciones de tipo residencial, hotelero y comercial, formulado con materias primas, de primera calidad, que gracias a su perfecto balance de tecnología y procesos de fabricación aumenta el poder cubriente y rendimiento de los acabados, mayor protección aún en superficies alcalinas y alta resistencia a la formación de hongos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Gracias a su alto poder cubriente se puede usar como fondo de color blanco, e incluso puede ser entintado a un color pastel (en proporción máxima de 1.5% en volumen, cualquier color de base pastel del sistema Polycrom). El Sellador Entintable Acrílico no es un producto de acabado por lo que es necesario aplicar sobre éste cualquiera de nuestras pinturas de acabado de acuerdo al nivel de desempeño y años de duración deseados. Se puede aplicar con gran facilidad, en exteriores e interiores, sobre yeso, panel de yeso, cemento, concreto, manpostería, block y madera entre otras superficies.

El uso del sellador AH ENTINTABLE bloquea la porosidad del sustrato ayudando a obtener un mayor rendimiento del recubrimiento final aumentando el tiempo de vida del acabado.

El sellador acrílico AH ENTINTABLE es recomendable para el sistema una mano, aplicando de la siguiente manera:

- 1.- Aplicar una mano uniforme de Sellador Acrílico AH ENTINTABLE con dilución del 10 %, dejar orear mínimo 50 minutos
- 2.- Aplicar una mano uniforme de AH PLUS a una dilución del 10%

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES:

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el sellador.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO:

Para un mejor desempeño sobre superficies nuevas o reparadas recientemente con cemento, mortero, yeso, y debido a su alta porosidad, alcalinidad, deje fraguar o secar por lo menos el tiempo mínimo requerido de 30 días, cumplido este tiempo se recomienda neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático 1 a 3 en agua, posteriormente enjuagar con agua limpia y dejar secar antes de aplicar el Sellador Acrílico Entintable según lo requiera el sistema y antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD: En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable

lijar o cepillar la superficie con cepillo de cerdas de acero hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el sellador pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar sellador utilizando brocha, cepillo, rodillo o aspersor, dejar secar por completo antes de aplicar el acabado.

5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.)

DILUCIÓN: Para usar como sellador se recomienda diluir el producto 1:1 con agua limpia y aplicar una mano.

Para usar como fondo y sellador, diluir solo un 10% a 15% con agua limpia y aplicar una mano.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
En caso de ingestión accidental, acudir al médico.
Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE 1L - 4L / CUBETA 19L

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICA MODIFICADA
ACABADO	MATE
BRILLO 60º (UNIDADES DE BRILLO)	MENOR A 5 UNIDADES
VISCOSIDAD (KUS)	110 3 2
DENSIDAD (KG/LT.)	1.300 3 0.03
SÓLIDOS EN PESO (%)	43.0 ± 2
PH (MÍNIMO)	8.0 - 9.5
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	30 PROMEDIO
TIEMPO PARA RECUBRIR (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	50 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEÓRICO	6 - 7 m2/L

AH COLOR® garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

AH COLOR® garantiza el producto contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento varía en función del tipo y preparación de superficie, método y solvente de aplicación, así como del espesor de película seco depositado.