

GRUPO: PINTURAS DECORATIVAS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

AH VINIL PLUS

2.- DESCRIPCIÓN

AH VINIL PLUS es un recubrimiento fabricado con resina Acrilica Modificada de última generación, ecoamigable por su formulación libre de plomo, excelente calidad, con fino acabado mate, ideal para recubrir y decorar construcciones de gran magnitud de tipo residencial, hotelero y comercial; debido a su tecnología, procesos de fabricación y materias primas de la mejor calidad, dan como resultado un producto con perfecto balance entre precio y calidad. Proporciona el mayor rendimiento y poder cubriente, la más larga duración, mayor protección, alta resistencia a rayos UV* y a la formación de hongos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Recomendado para exteriores e interiores, único recubrimiento capaz de disimular y ocultar pequeñas imperfecciones de superficie. Se puede aplicar con gran facilidad sobre yeso, panel de yeso, cemento, concreto, manposteria, block y madera entre otras superficies.

SISTEMA UNA MANO

AH VINIL PLUS es recomendable para el sistema una mano, aplicado de la siguiente manera:

- 1.- Aplicar una mano uniforme de SELLADOR ENTINTABLE ACRÍLICO con dilución del 10 %, dejar orear mínimo 50 min.
- 2.- Aplicar una mano uniforme de C- 1000 a una dilución del 10-15%

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES:

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO:

Para un mejor desempeño sobre superficies nuevas o reparadas recientemente con cemento, mortero, yeso, debido a su alta porosidad, absorción y alcalinidad, deje fraguar o secar por lo menos el tiempo mínimo requerido de 30 días, cumplido este tiempo se recomienda neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático 1 a 3 en agua; posteriormente, enjuagar con agua limpia y dejar secar antes de aplicar el Sellador Acrílico Entintable o contra Álcali, según lo requiera el sistema y antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD:

En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar la superficie con cepillo de cerdas de acero hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el nuevo recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar cualquiera de nuestros selladores (Acrílico entintable, contra Álcali o Vinílico) elegido de acuerdo a las condiciones de la superficie.

5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, ya que un porcentaje mayor, afectaría el espesor de película final disminuyendo las propiedades de resistencia y apariencia del producto, agitar hasta homogenizar perfectamente y aplicar dos manos (a excepción del sistema una mano).

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

Limpie todo los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
En caso de ingestión accidental, acudir al médico.
Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE 1L - 4L / CUBETA 19L

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICA MODIFICADA
ACABADO	MATE
BRILLO 60° (UNIDADES DE BRILLO)	MENOR A 5 UNIDADES
VISCOSIDAD (KUS)	109 - 115
DENSIDAD (KG/LT.)	1.400 ± 0.03
SÓLIDOS EN PESO (%)	50.0 ± 2
PH (MÍNIMO)	8.0 - 9.0
LAVABILIDAD, DETERGENTE, (CICLOS)	MAYOR A 5000
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	30 PROMEDIO
TIEMPO PARA RECUBRIR (Minutos @ 25 °C, Hum. R. <50%)	50 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEÓRICO	7- 9 m ² /L

AH COLOR® garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

AH COLOR® garantiza el producto contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento varía en función del tipo y preparación de superficie, método y solvente de aplicación, así como del espesor de película seco depositado.